

FINITIONS – en pâte

ARGACEM COLORÉ

Stuc coloré hydrofuge et perspirant pour l'extérieur

Stuc coloré en pâte pour extérieur, hydrofuge, perspirant, composé de liants hydrauliques, de charges minérales et de pigments naturels. Indiqué comme crépi sur les enduits extérieurs. Idéal comme finition pour les enduits thermo-acoustiques réalisés en Diathonite, car il empêche l'absorption des eaux météoriques de la part de la maçonnerie.

AVANTAGES

- Application rapide et facile;
- Perspirant;
- Fybro-renforcé;
- Hydrofuge;
- Pas de lézardes;
- Applicable directement sur l'enduit.

DOMAINES D'APPLICATION

Le produit est adapté pour:

- décoration des façades et des parois;
- revêtement de la *Diathonite*;
- revêtement des enduits, peintures anciennes et revêtements minéraux secs, compacts et absorbants.

.Il peut être appliqué sur enduits neufs et anciens
Produit pour l'extérieur.

CONSOMMATION

1,50 kg/m² pour les applications sur l'enduit de ragréage.

3,50 kg/m² pour les applications sur enduits.

TEINTE

Nuancier des teintes.

EMBALLAGE

Seau plastique 25 kg.

Palette: 36 seaux (900 kg).

STOCKAGE

Conserver le produit dans le sac originel, dans des milieux couverts et secs, à l'abri du rayonnement solaire et du gel, à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +35°C. Durée de stockage 12 mois.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être bien endurci, parfaitement sec et pourvu d'une suffisante résistance
- Appliquer sur des supports bien secs et qu'ils ont effectué les retraits nécessaires.
- La surface doit être nettoyée soigneusement, bien solide, sans parties friables et sans parties inconsistantes et parfaitement nivelée.
- La température du support doit être comprise entre +5°C et +35°C.
- Pour éviter les fissures, il est recommandé d'appliquer la peinture dans les 30 jours après l'application de l'enduit de lissage et avant la saison d'hiver.

MALAXAGE

Le produit est prêt à l'emploi. Ajouter environ 10-20% d'eau et mélanger le mélange. La quantité d'eau est indicative. Il est possible d'obtenir un mélange plus ou moins fluide selon l'application qui doit être effectuée. Ne pas rajouter des composants étrangers au produit.



Diathonite Evolution DIASEN
n°7/12-1509 publié le 27/03/2013

Argacem Coloré fait partie du système ITE avec l'enduit allégé *Diathonite Evolution* qui fait objet de l'Avis Technique no. 7/12-1509 du CSTB.



Pour les vidéos d'application, la fiche produit, la fiche de sécurité et d'autres informations.

Finitions – en pâte

Même si les indications et prescriptions mentionnées représentent notre meilleure expérience et connaissance, elles doivent être considérées comme indicatives et devront être confirmées avec des applications pratiques exhaustives. Donc, avant d'utiliser le produit, il est conseillé dans tous les cas de faire des expériences préliminaires, afin de vérifier la parfaite aptitude pour l'emploi prévu. En cas d'incertitudes et de doutes contacter le bureau technique de l'entreprise. La présente fiche annule et substitue toute autre précédente.

ARGACEM COLORÉ

Stuc coloré hydrofuge et perspirant pour l'extérieur

Données physiques / techniques

Données caractéristiques		Unité de mesure
Consommation	1,50 kg/m ² su enduit de ragréage 3,50 kg/m ² sur enduit	kg/m ²
Aspect	pâte dense	-
Teinte	nuancier des teintes	-
Dilution	10 - 20% d'eau	-
Température d'application	+5 /+35	°C
Humidité maximale	70%	-
Temps de séchage (T=20°C; U.R. 40%)	8	heures
Stockage	12 mois dans l' emballage d'origine dans un local sec	mois
Emballage	seau plastique 25	kg

Performances finales		Unité de mesure	Norme	Résultat
Permeabilité à la vapeur (épaisseur 1 mm)	$\mu = 7$	-	-	-
Résistance aux cycles de vieillissement accéléré (Weathering Test)	2000 heures (> 10 ans*)	heures / ans	EN ISO 11507	-
Résistance directe à l'exposition aux rayons UV	1000 heures (> 5 ans*)	heures/ ans	EN ISO 11507	-
Résistance au sel marine	-	-	-	excellente
Contenu en solide	80%	-	-	-

* 1680 heures de vieillissement accéléré correspond à environ 10 ans. Cette correspondance est approximative et peut varier considérablement en fonction des conditions climatiques du lieu d'utilisation du produit.

. Même. si les tests ci-dessus ont été réalisés suivant des méthodes d'essai conformes aux normes, ils sont indicatifs et peuvent subir des modifications selon les conditions spécifiques du chantier.

Finitions – en pâte

Même si les indications et prescriptions mentionnées représentent notre meilleure expérience et connaissance, elles doivent être considérées comme indicatives et devront être confirmées avec des applications pratiques exhaustives. Donc, avant d'utiliser le produit, il est conseillé dans tous les cas de faire des expériences préliminaires, afin de vérifier la parfaite aptitude pour l'emploi prévu. En cas d'incertitudes et de doutes contacter le bureau technique de l'entreprise. La présente fiche annule et substitue toute autre précédente.

ARGACEM COLORÉ

Stuc coloré hydrofuge et perspirant pour l'extérieur

APPLICATION

1. Appliquer le fixateur *D18* ou *D20* (voir fiches techniques) à pinceau ou à rouleau (*D18* sur parois déjà traités et *D20* sur parois neuves). Le fixateur permet une diminution de la consommation de finition, car elle rend plus lisse et moins absorbant le support en améliorant l'adhérence et la durabilité de la peinture.
2. Quand le fixateur est sec, appliquer une première couche de *Argacem Coloré* avec la spatule américaine lisse. Cette procédure est nécessaire pour homogénéiser la paroi et enlever les imperfections.
3. Quand la première couche est complètement sèche, appliquer une deuxième couche avec la spatule en respectant la consommation prévue. Pour un résultat meilleure et un revêtement plus homogène on conseille de croiser les couches.

TEMPS DE SÈCHAGE

À une température de 20°C et humidité relative de 40% le produit sèche complètement en 8 heures.

- Les temps de séchage dépendent de l'humidité relative ambiante et de la température et ils peuvent changer de façon significative.

INDICATIONS

- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +35°C.
- Durante la stagione estiva applicare il prodotto nelle ore più fresche della giornata, al riparo dal sole.
- Ne pas poser en cas de pluie imminente ou de gel, en présence de fort brouillard ou d'humidité relative supérieure à 70%.
- Si il est appliqué directement sur l'enduit, sans enduit de ragréage, le support doit être homogène et uniforme, sinon appliquer une couche d'enduit de ragréage *Argacem HP* ou *Argacem MP* (voir fiche technique).

NETTOYAGE

L'outillage utilisé peut être lavé à l'eau avant durcissement du produit.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation, utiliser des équipements de protection individuelle et se conformer à ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité relative au produit.

Finitions – en pâte

