

PLASTERPAINT COLORÉ SPATULE

Finition en pâte colorée hydrofuge et perspirante pour l'extérieur

Revêtement coloré en pâte pour l'extérieur, hydrofuge, perspirant, à base de silicate de potassium, grès calcaire et pigments naturels ; utilisé comme finition de protection des façades extérieures (granulométrie 0,06 – 0,6 mm). Idéal pour la finition des isolants thermo-acoustiques réalisés avec Diathonite, parce qu'il empêche l'absorption de l'eau de pluie par la maçonnerie.

AVANTAGES

- Application rapide et facile
- Perspirante
- Fibro-renforcé
- Hydrofuge
- Excellente résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV
- Il ne lézarde pas
- Produit sans solvant

DOMAINES D'APPLICATION

Le produit est adapté pour:

- décoration des façades et des parois;
- revêtement sur isolations thermiques réalisés avec *Diathonite*, en combinaison avec *Argacem Neutre ou HP*;
- revêtement sur peintures et revêtements minéraux existants, secs, compacts, et absorbants.

Il peut être appliqué sur enduits anciens et nouveaux.

Produit pour l'extérieur.

CONSOMMATION

1,50 kg/m².

TEINTE

Voir nuancier de teintes.

EMBALLAGE

Seau plastique 25 kg.

Palette: 36 sacs (900 kg).

STOCKAGE

Stocker le produit dans des locaux bien aérés, à l'abri du soleil et du gel, à des températures comprises entre +5°C et +35°C.

Durée de stockage 12 mois.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être complètement solide, sec et pourvu d'une résistance suffisante.
- En cas de support en béton neuf, il doit être complètement sec et avoir effectué les retraits nécessaires.
- La surface doit être nettoyée soigneusement, solide et sans poussières ou parties friables ou inconsistantes et elle doit être parfaitement nivelée.
- La température du support doit être comprise entre +5°C et +35°C.
- Pour éviter tout risque des fissurations sur l'enduit de ragréage, il est conseillé d'appliquer la peinture dans les 30 jours après la fin de l'application de l'enduit de ragréage, et de toute façon avant la saison d'hiver.

MALAXAGE

Le produit est prêt à l'usage. Avant application du produit, mélanger le composé. N'ajouter jamais d'autres composants au mélange.



Pour les vidéos d'application, la fiche produit, la fiche de sécurité et d'autres informations.

Finitions – en pâte

Même si les indications et prescriptions mentionnées représentent notre meilleure expérience et connaissance, elles doivent être considérées comme indicatives et devront être confirmées avec des applications pratiques exhaustives. Donc, avant d'utiliser le produit, il est conseillé dans tous les cas de faire des expériences préliminaires, afin de vérifier la parfaite aptitude pour l'emploi prévu. En cas d'incertitudes et de doutes contacter le bureau technique de l'entreprise. La présente fiche annule et substitue toute autre précédente.

PLASTERPAINT COLORÉ SPATULE

Finition en pâte colorée hydrofuge et perspirant pour l'extérieur

Données Physiques / Techniques

Données caractéristiques		Unité de mesure
Consommation	1,50	kg/m ²
Aspect	En pâte	-
Teinte	Nuancier de teintes	-
Dilution	Ne pas diluer	-
Consistance du composé	en pâte	-
Temps d'attente entre la 1ère et la 2ième couche (T=20°C; U.R. 40%)	3	heures
Température d'application	+5 / +35	°C
Humidité maximale	70%	-
Temps de séchage (T=20°C; U.R. 40%)	3	heures
Stockage	12 mois dans l'emballage d'origine et en milieu sec	mois
Emballage	Seau plastique 25	kg

Performances finales		Unité de mesure	Norme	Résultat
Degré de transmission de la vapeur d'eau	651 g/m ² en 24 heures	g/m ²	EN ISO 7783-1:2001	-
Perméabilité à la vapeur (épaisseur 1 mm)	$\mu = 7$	-	-	Excellente perspiration
Résistance aux cycles de vieillissement accéléré (Weathering Test)	2000 heures (>10 ans*)	heures	UNI 11507:2007	résistant
Résistance à 50 cycles de gel-dégel (15°C/+15°C)	inaltéré	-	EN 202	inaltéré
Réaction au feu	Pas inflammable	-	-	Pas inflammable

* 1680 heures de vieillissement accéléré correspondent à environ 10 ans. Cette correspondance est purement indicatif et peut varier considérablement en fonction des conditions climatiques du lieu d'utilisation du produit.

Même, si les tests ci-dessus ont été réalisés suivant des méthodes d'essai conformes aux normes, ils sont indicatifs et peuvent subir des modifications selon les conditions spécifiques du chantier.

Finition – en pâte

Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l'applicatore deve in ogni caso eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell'impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare l'ufficio tecnico dell'azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

PLASTERPAINT COLORÉ SPATULE

Finition en pâte colorée hydrofuge et perspirant pour l'extérieur



APPLICATION

1. Appliquer le fixateur *D18* ou *D20* au pinceau ou au rouleau (*D18* sur parois déjà traitées ou *D20* sur parois neuves). Le fixateur permet une plus faible consommation de la finition, puisqu' il rend le support plus coulissant et moins absorbant, en améliorant l'adhérence et la durabilité de la peinture.
2. Quand le fixateur est complètement sec, appliquer une première couche de *Plasterpaint Coloré* à la taloche pour uniformiser la surface qui doit être décorée.
3. Appliquer une deuxième couche de *Plasterpaint Coloré Spatule* en faisant attention à respecter les consommations prescrites. Pour un meilleur résultat et un revêtement plus homogène, on conseille de croiser les couches.
4. Passer l'éponge avant séchage complète de la dernière couche.

TEMPS DE SECHAGE

À une température de 20°C et humidité relative de 40% le produit sèche complètement en 3 heures.

- Les temps de séchage dépendent de l'humidité relative ambiante et de la température et ils peuvent changer de façon significative.

INDICATIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à +35°C.
- En été, appliquer le produit pendant les heures les plus fraîches de la journée.
- Ne pas appliquer en cas de pluie imminente ou de gel, en présence de fort brouillard ou d'humidité relative supérieure à 70%.

NETTOYAGE

L'outillage utilisé peut être lavé à l'eau.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation, porter un équipement de protection individuelle et se conformer à ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité relative au produit.



Finitions – en pâte

DIASEN Srl - Z.I. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN)
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899
diasen@diasen.com - www.diasen.com

DIASEN
IMPROVE YOUR BUILDING